

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

BIOCOMPACT ELASTIC

Технические Характеристики

BIOCOMPACT ELASTICO by OIKOS - это однородное, эластичное покрытие с компактным эффектом и обработкой шпателем. Материал сформулирован с максимальной зернистостью 1, 1,2 и 1,5 мм, то-есть в указанном порядке BIOCOMPACT ELASTICO 10, BIOCOMPACT ELASTICO 12 и BIOCOMPACT ELASTICO 15. Продукт состоит из специальных акриловых эластомерных силанизированных смол с силоксановой модификацией в водной дисперсии, которые обеспечивают отличную устойчивость к атмосферным агентам, кислотам, морозам и оттепелям, а также сопротивление влиянию УФ лучей. Гранулы мрамора и песка отборной зернистости вместе с кроющими наполнителями на основе двуокиси титана придают составу значительную степень укрывистости и престижный эстетический вид.

BIOCOMPACT ELASTICO владеет хорошей способностью наполнения, отличной степенью укрывистости и отличными водоотталкивающими свойствами, поддерживая при этом оптимальную паропроницаемость подложки. Его особая эластичность обеспечена использованием специальных акриловых эластомерных смол и синтетических волокон, которые придают материалу отличную эластичность и делают из него идеальный материал для восстановительных работ и для защиты стальных поверхностей, поврежденных отслоением и образованием раковин. При этом, материал противодействует образованию плесени и мха. Для большей защиты от образования плесени и мха рекомендуется добавить к материалу специальное saniрующее средство STERYLPLUS. Продукт со слабым запахом, негорючий, безопасен для человека и окружающей среды. Соответствует минимальным экологическим критериям (СAМ), сертификация уровня III. ЭПД.

Сфера применения

Наружные стены

Подготовка подложек

Подложки должны быть однородны и без дефектов, хорошо высушены и выдержаны, минимальный срок для новой штукатурки – 30 дней для полного высыхания. Тщательно очистить поверхности щеткой или удалить предыдущую краску посредством удаления отслаивающихся частей; если речь идёт о восстановительных работах, просачивании воды или подтёках, то они должны быть устранены. Нанести специальный фиксатив BLANKOR by OIKOS. Подождать 6-8 часов перед тем, как нанести отделочные материалы.

Способ нанесения

С помощью шпателя из нержавеющей стали нанести один слой BIOCOMPACT ELASTICO, равномерно распределив слой продукта в толщину, заданную самой зернистостью материала. Далее, тем же самым инструментом разгладить и отполировать стену круговыми движениями.

Технические характеристики: нанесение

Разведение:	готов к применению
Расход:	10: 0,9 ÷ 1,1 mq/l - 12: 0,8 ÷ 1 mq/l, 15: 0,6 ÷ 0,7 mq/l
Инструменты для нанесения:	Шпатель из нерж. стали.
Закрепляющие средства:	BLANKOR by OIKOS
Температура нанесения:	+5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания:	3 ÷ 5 h (температура = 20°C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания:	24 h (температура = 20°C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента:	водой

Технические характеристики: продукт

Состав:	Акриловые эластомерные силоксановые силанизированные смолы в водной дисперсии, кроющие наполнители на основе двуокиси титана, мраморные
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHEMA TECNICA be/01/ru

Удельный вес:	гранулы, отборные пески, добавки, способствующие нанесению и пленкообразованию.
Зернистость:	1,75 kg/l +/- 8% (белый)
РН:	10 Макс= 1 mm, 12 Макс= 1,2 mm 15 Макс= 1,5 mm
Вязкость:	8 ÷ 9
Температура хранения:	36.000 +/-10% CPS Brookfield (RVT 20 об./мин. при 25°C)
Водопоглощение:	+2°C ÷ +36°C. Боится мороза
Парогазопроницаемость:	Класс W ₃ (Низкое), 0,024 kg/(m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Измерение прочности сцепления:	Класс V ₂ (Среднее), Sd=1,25 m (EN ISO 7783-2:2001)
Долговечность:	fh = 0,8 MPA (min. fh > 0,3 MPA) (EN 1542:2000)
Теплопроводность:	fh > 0,3 MPA (EN 13687-3:2003)
Реакция на огонь:	λ _{10,dry} = 1,28 W/mK (P=90%) (EN 1745:2005)
Crack Bridging Ability (CBA):	Белый: Еврокласс B-s1,d0 (EN 13501-1:2019)
Маркировка CE:	Цвета: Еврокласс C-s1,d0 (EN 13501-1:2019)
Минимальные экологические критерии (СAM): сертификация уровня III. ЭПД.	Класс А3 (ВЫШЕ 500 МИКРОН), UNI EN 1062-7:2005
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE:	Соответствует нормам (EN 15824:2009)
Цвета:	Класс принадлежности: А/с ; VOC: 20 g/l (максимум);
Фасовка:	Предел Фазы II (от 1.1.2010): 40 g/l
	Белый и цвета колеровочной карты
	литр 4 - 14

Сведения о безопасности

Продукт не содержит тяжёлых металлов таких, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичных, ароматических, хлоросодержащих растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

Подложки должны быть хорошо высушены и выдержаны, минимальный срок для новой штукатурки по крайней мере 30 дней для полной карбонатации. Тщательно очистить поверхности щеткой или удалить предыдущую краску посредством удаления отслаивающихся частей; если речь идёт о восстановительных работах, просачивании воды или подтёках - они должны быть удалены. Нанести специальный фиксатив BLANKOR by OIKOS. Подождать 6-8 часов перед тем, как нанести отделочные материалы. Когда подложка готова, шпателем из нерж. стали нанести один слой эластичного фактурного покрытия с компактным эффектом и обработкой шпателем на основе специальных акриловых силиконовых, силанизированных смол, соответствующему минимальным экологическим критериям (СAM), с сертификацией уровня III. ЭПД., водопоглощением в классе W₃ и парогазопроницаемостью в классе V₂ типа BIOCOMPACT ELASTIC by OIKOS в толщину, заданную самой зернистостью материала. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за кв.м., включая материал и работу.

Заметки

Компания OIKOS Spa гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля и/или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.